

# CARVER S.r.l. Unipersonale

Uffici commerciali e stabilimento:  
Via Giovanni XXIII, 36 (zona industriale)  
20090 Rodano (MI) - ITALY  
Tel. +39 02 95 00 171  
Fax +39 02 95 32 09 21  
Website: [www.carver.it](http://www.carver.it)  
E-mail: [info@carver.it](mailto:info@carver.it)



## FICHE TECHNIQUE

rev. 00 du 04/02/2016

<b>BOREAL/L</b> (finition brillante)	code VE3950
<b>BOREAL/SL</b> (finition semibrillante)	code VE3960
<b>BOREAL/S</b> (finition satinée)	code VE3970

### DONNEES TECHNIQUES (avec température ambiante de +23°C et humidité relative de l'air de 65%)

Viscosité	30 ± 5 sec. F4
Poids spécifique	1,03 ± 0,01 Kg/l
Séchage hors poussière	30 min.
Recouvrable après / avant	3 / 24 h.
Ponçage après	3 – 5 h.
Circulation prudente sur la surface vernie après	24 h.
Séchage complet	10 – 12 jours
Dureté König	21
Dureté Buchholz	77
Resistance a l'abrasión (Taber abraser, meule CS10, poids 1000 g , 1000 tours)	12 mg
Degré de brillant BOREAL/L	70 gloss
BOREAL/SL	45 gloss
BOREAL/S	25 gloss
Rendement moyen par couche	10 – 12 m <sup>2</sup> /litre
Dilution	ACQUA BLU
Nettoyage des outils	IDROCLEANER
VOC	7,7 %
Contenu max. VOC g/litre	80 g/l
Limite admissible VOC (Subcat. i PA Revêtements monocomposants à fonction spéciale)	140 g/l

### DESCRIPTION

Vernis monocomposant polyuréthane alifatique pour parquets et autres surfaces en bois, exposés à forte usure. Bien qu'étant un vernis à l'eau, il fait ressortir le ton du bois, avec un effet similaire à celui d'un vernis à solvant, sans extraction des tanins. BOREAL offre une très haute résistance à l'abrasion, aux éraflures et aux agents chimiques d'usage domestique. Il offre aussi un ponçage rapide et la possibilité de faire des cycles de peinture rapide.

### APPLICATION

Poncer le sol et, si nécessaire, ratisser au mastic, puis poncer avec un abrasif de grain fin (#100-120), nettoyer soigneusement de la poussière, agiter le contenant, attendre 15 min. et appliquer BOREAL au rouleau ou au pinceau, selon les cycles suivants :

- Appliquer une couche de BOREAL. Sans poncer, et selon les temps indiqués dans le tableau, appliquer une deuxième couche. Poncer avec abrasifs #150-180 et appliquer une troisième couche
- Appliquer une couche de BOREAL. Poncer avec abrasifs #150-180 et appliquer une deuxième couche. Poncer avec abrasifs #150-180 et appliquer une troisième couche.

### ENTRETIEN

Pour le nettoyage du parquet verni, éliminer avant tout la poussière avec des CHIFFONS ANTISTATIQUES. Si nécessaire, employer un aspirateur muni de brosses avec poils en fibre naturelle, non tournantes, aptes pour le parquet. Laver à l'aide d'une serpillière douce humidifiée avec une solution de DETER PARQUET. Pour plus d'information voir notre dépliant LINEA PARQUET – ENTRETIEN DES SOLS EN BOIS VERNIS.

# CARVER S.r.l. Unipersonale

Uffici commerciali e stabilimento:  
Via Giovanni XXIII, 36 (zona industriale)  
20090 Rodano (MI) - ITALY  
Tel. +39 02 95 00 171  
Fax +39 02 95 32 09 21  
Website: [www.carver.it](http://www.carver.it)  
E-mail: [info@carver.it](mailto:info@carver.it)



## AVERTISSEMENTS

- **Le produit a été formulé avec des résines incompatibles avec la plupart des autres systèmes de revêtement à base d'eau existants sur le marché. Il est donc très important d'utiliser des rouleaux et des pinceaux dédiés, et éviter de mélanger BOREAL avec d'autres produits.**
- Il est recommandé d'acclimater et d'appliquer le produit à une température ambiante comprise entre +15 °C et 35°C avec un taux d'humidité relative entre 35% et 70%.
- Vérifier que le bois ait une teneur en humidité inférieure à 10%
- Avant l'usage, bien agiter le bidon et attendre 15 minutes.
- Pendant les mois chauds, pour améliorer la distension du vernis, il est conseillé d'y ajouter 3-5% de notre diluant ACQUA BLU ou bien d'eau déminéralisée. En tout cas nous recommandons de ne pas appliquer le produit pendant les heures les plus chaudes de la journée et d'éviter l'exposition directe au soleil de la surface juste vernie.
- Il faut toujours respecter les délais de recouvrement et de ponçage prescrits et, après chaque ponçage, éliminer parfaitement la poussière produite.
- **Jamais poncer avec abrasifs superior de #180**
- Pour le nettoyage des outils utiliser notre diluant IDROCLEANER ou, faute de celui-ci, de l'eau, si possible tiède.
- **On peut marcher avec précaution sur la surface vernie après 24 heures. Elle acquiert sa résistance physique optimale après 10 à 12 jours.**

## CRAINT LE GEL!

**Ne pas jeter d'éventuels résidus dans la nature ou les égouts !**

**Le produit se conserve pendant 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non ouverte.**

Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et les modalités d'usage du produit nous sont inconnues.