

CARVER S.r.l. Unipersonale

Uffici commerciali e stabilimento:
Via Giovanni XXIII, 36 (zona industriale)
20090 Rodano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 95 00 171
Fax +39 02 95 32 09 21
Website: www.carver.it
E-mail: info@carver.it



FICHE TECHNIQUE

rev. 00 du 04/02/2016

HOUSE PRO/SL (finition semibrillante)

Code VE3850

HOUSE PRO/S (finition satinée)

Code VE3860

DONNEES TECHNIQUES

(référées à température ambiante de +23°C et humidité relative de l'air de 65%)

Viscosité	20" F4 ± 2" F4
Poids spécifique	1.03 ± 0.02
pH	8.0 ± 0.5
Séchage hors poussière	40 min.
Recouvrable après / avant	3 / 24 h.
Ponçage après	3 - 4 h.
Circulation prudente sur la surface traitée après	24 h.
Séchage complet	8 - 10 jours
Dureté König	20
Dureté Buchholz	67
Résistance à l'abrasion (test Taber abraser, meule de type CS 10, poids 1000 g, tours 1000)	45 Mg
Degré de brillant HOUSE PRO/SL	45 gloss
HOUSE PRO/S	25 gloss
Rendement moyen par couche	10 - 12 m ² /l
Dilution	ACQUA BLU
Nettoyage des outils	IDROCLEANER
Contenu max. VOC %	3,3 %
Contenu max. VOC g/litre	35 g/l
Contenu VOC max. admis (Subcat. i PS Revêtements monocom. à fonction spéciale)	140 g/l

DESCRIPTION

Vernis monocomposant acryl-polyuréthane à l'eau, pour planchers en bois exposés à un usage résidentiel. Le produit est facile à appliquer au rouleau ou au pinceau, et il est particulièrement indiqué pour cycles de peinture dans lequel on désire maintenir inaltérée la tonalité du bois.

APPLICATION

Polir et, si nécessaire, mastiquer et raser le plancher. Après avoir passé le dernier abrasif, grain 100 -120, éliminer la poussière parfaitement, agiter le bidon, attendre 15 minutes, et procéder à la peinture en suivant un des cycles suivants:

- Appliquer une couche de HOUSE PRO. Sans poncer, mais en respectant le calendrier indique dans le tableau ,appliquer une deuxieme couche de HOUSE PRO. Poncer au papier de verre de grain #150÷180, et appliquer la troisieme couche de HOUSE PRO
- Appliquer une couche de HOUSE PRO. Poncer au papier de verre de grain #150÷180 et appliquer une deuxieme couche de HOUSE PRO. Poncer au papier de verre de grain #150÷180 et appliquer le troisieme couche de HOUSE PRO.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage du parquet verni éliminer la poussière avec des CHIFFONS ANTISTATIQUES. Si nécessaire, employer un aspirateur avec poils en fibre naturelle, non tournants, aptes pour le parquet. Laver à l'aide d'une serpillière douce humidifiée avec une solution de DETER PARQUET. Pour plus d'information voir notre dépliant LINEA PARQUET – ENTRETIEN DES SOLS EN BOIS VERNIS.

CARVER S.r.l. Unipersonale

Uffici commerciali e stabilimento:
Via Giovanni XXIII, 36 (zona industriale)
20090 Rodano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 95 00 171
Fax +39 02 95 32 09 21
Website: www.carver.it
E-mail: info@carver.it



AVERTISSEMENTS

- L'éventuelle formation de pellicules au niveau du pas de vis de la fermeture n'altère pas la qualité du produit. Avant d'appliquer, et après avoir agité la confection, il est conseillé de filtrer le vernis.
- Il est recommandé d'acclimater et d'appliquer le produit à une température ambiante comprise entre +15 °C et +35°C avec un taux d'humidité relative entre 35% et 70%.
- Avant de l'usage agiter le bidon énergiquement et attendre pour 15 minutes.
- Pendant les mois chauds, pour mieux étendre le vernis, il est conseillé d'y ajouter 5% du produit ACQUA BLU ou d'eau déminéralisée. Il est conseillé de ne pas appliquer le produit pendant les heures chaudes de la journée et il faut de toute façon absolument éviter la lumière solaire sur la surface fraîchement peinte.
- Il faut toujours respecter les délais de recouvrement et de ponçage prescrits et, après chaque ponçage, éliminer parfaitement la poussière produite.
- Pour le ponçage ne jamais utiliser un papier de verre avec grain supérieur à 180.
- Pour le nettoyage des outils, utiliser notre diluant IDROCLEANER ou, faute de celui-ci, de l'eau, si possible tiède.
- On peut marcher avec précaution sur la surface traitée après 24 heures. Elle acquiert sa résistance physique optimale après de 8 à 10 jours.

CRAINT LE GEL!

Ne pas jeter d'éventuels résidus dans la nature ou les égouts!

Le produit se conserve pendant 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non ouverte.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et les modalités d'usage du produit nous sont inconnues.